

A termék előnyei

- könnyű kiszaluzás
- tiszta felület
- betonelemek gyártásához

Felhasználási terület

A MOL Formoil FL H2 formaleválasztási segédanyag a betonelemek gyártása során az acélsablonok kenésére szolgáló olaj. Használatával megakadályozható a termék és forma összetapadása.

A sablonra való felhordás szórással, hengerrel és ecseteléssel is megvalósítható. Amennyiben a sablonra felvitt kenőanyagréteg a szükségesnél vastagabb, a betonelemeken olajos foltosodást okozhat.

A segédanyag meleg (80-90°C-os) sablonra is felvihe tő.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

ISO-L-B

Felépítés, jelleg

A MOL Formoil FL H2 tapadás- és korróziógátló adalékokat tartalmazó ásványolaj finomítvány.

Megakadályozza a betonelemek sablonhoz tapadását, ezáltal megkönnyíti a kiszaluzást és a sablonok tisztítását. Az acélsablonoknak két kezelés között átmeneti korrózióvédelmet nyújt.

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	világossárga, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,860
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	20,9
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	195

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási, kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Tűzvesélyesség: IV. fokozat, "D" osztály.

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C



Rendelési információk

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13005361 216,5 literes acéllemez hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 0680201296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 0634348010

E-mail: kenoanyag@mol.hu

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft.

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59.

Tel.: (1) 464-02-36 Fax: (1) 464-03-04 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: www.mol.hu/engineering/

www.kenoanyag.mol.hu

