

Empire (Zománcfesték)

Empire (Zománcfesték)



| | |
|-------------------------------|--|
| TÍPUS | Tixotropikus alkid zománcfesték beltéri bútorok festésére. |
| ALKALMAZHATÓSÁG | Beltéri fa, faforgácslemez, farostlemez, stb. felületek festése. |
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Beltéri fa, faforgácslemez, farostlemez, stb. felületek festése. |


MŰSZAKI ADATOK



| | |
|---|--|
| Bázis festék | A és C |
| Színskála | A Beltéri bútor színekártya és Tikkurila Symphony színekártya színei szerint. |
| Fényességi fokozat | félmatt |
| Fedőképesség | 10-12 m ² /liter/réteg. (A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.) |
| Kanna méretek | 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l |
| Hígító | lakkbenzin 1050 és Spray hígító 1032 |
| Felvétel módja | Ecsettel vagy szórással. |
| Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén | Porszáráz 3 óra elteltével. Újrafesthető egy nappal a festést követően. |
| Különleges jellemző mosásellenállóság | Jó, általános tisztítószerekkel tisztítható (SFS 3755) |
| vegyi ellenállóság | Tűri a növényi olajokat és állati zsiradékokat, a kenőolajokat- és zsírokat, a terpentint, a lakkbenzint és háztartási szeszt, de nem tűri pl. a nitro bázisú hígítót. |
| Szárazanyag tartalom | 50%, a fehér bázisra vonatkoztatva |
| Sűrűség | 1.2 kg/l a fehér bázisra vonatkoztatva, ISO 2811 |
| Tárolás | Tűri a hidegben való tárolást. A rosszul lezárt, vagy sérült kanna hosszú ideig nem tartható el. |
| Termékkód | 550_6001/3 |

Empire (ZománCFesték)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

| | |
|---|--|
| Festési körülmények | A festendő felület legyen száraz, a hőmérséklet legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt legyen. |
| Előkészítés | Festetlen felületek: Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések. Alapozza a felületet Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). Korábban festett felületek: Mossa le a felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A töréseket, repedéseket, szöglyukakat töltse ki, a felületi egyenletlenségeket egyenlítse ki Spakkeli Alkid Tapasszal (Spakkeli Alkyd Putty). Száradás után csiszolja meg a javított felületeket, majd portalanítsa azokat. A rossz állapotban lévő felületeket alapozza Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). |
| Festés | Felhordás előtt óvatosan keverje el az Empire-t, majd hagyja kb. 10 percig ülepedni, hogy tixotróp jellege visszatérjen. Hígítás esetén is, az ecsettel való felhordás előtt meg kell várni, hogy állaga ismét kocsonyás jellegű legyen. Szükség esetén hígítsa a festéket; ecsettel való felhordás esetén 1050-es lakkbenzinnel, szórással való felhordás esetén 1032-es hígítóval. Hordja fel a festéket ecsettel, vagy szórással, 1-2 rétegben. |
| Szerszámok tisztítása | Festőszerszámok tisztítása 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val. |
| Karbantartási útmutató | A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törőruhával. Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha kefével, szivaccsal vagy törőronggyal. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerekkel, egy szivaccsal, vagy törőronggyal. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan. |
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | Tartalmaz: hidrogénnel kezelt, nehéz naftát (ásványiolajat). Kismértékben tűzveszélyes. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Étil-metil-ketoximot és kobalt-oktoátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.  EMPIRE (2) |
| KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS | A termék nem önthető csatornába, sem a vízrendszerbe vagy a talajba. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. |
| SZÁLLÍTÁS | VAK/ADR 3 III |
| FURTHER INFORMATION | |

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Empire (Zománcfesték)

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu