

*Bisco*

CE 0459\*

**CHOICE™ 2** *Light-Cured*

*Veneer Cement*

## Instructions for Use

**DK**

IN-149R12  
Rev. 12/18



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# CHOICE™\* 2

Facadecement

## GENERELLE OPLYSNINGER

**CHOICE 2 L/C** er en farvestabil ( $\Delta E < 1,2^*$ ) lyspolymeriseret cementeringscement med høj kompressionsstyrke, som er formuleret udelukkende til cementering af porcelæn, lithium-disilikat og indirekte kompositfacader  
**CHOICE 2 water soluble TRY-IN PASTES** leveres separat og kan anvendes til at visualisere og forudbestemme den endelige cementerings æstetik.

### INDIKATIONER FOR BRUG:

- Cementering af porcelæn, lithium-disilikat eller kompositfacader

### Kontraindikationer:

- ALL-BOND UNIVERSAL®\* må ikke anvendes til patienter, der tidligere har oplevet kraftige allergiske reaktioner overfor metakrylatresiner.

### Advarsler:

- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®\* og BIS-SILANE™\* er yderst brandfarlige.
- Fluorbrintesyre er et meget kraftigt og aggressivt kemikalie. Anvend ikke dette produkt, før du omhyggeligt har læst og forstået vejledningen til PORCELAIN ETCHANT\* (9,5 % HF).
- Undgå at sprøjte produktet i øjnene. Hvis et produkt kommer i kontakt med øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks lægehjælp.
- Soforsyren i ætsemidlet er et voldsomt irriteringsmiddel for øjne og hud. Personskader kan forekomme, hvis ætsemidlet forbliver på huden eller slimhinderne i længere tid. Hvis det utilsigtet sprøjtes i øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks læge. I tilfælde af kontakt med andet væv, skal det straks skylles med rigeligt vand i flere minutter.
- Under anvendelse af dentale adhæsiver vil eventuel kontamination kompromittere dentinbindingen og kan forårsage nedsat levetid for restau ringen. Det anbefales at anvende kofferdam for alle direkte restaureringer og andre indikationer, hvor der kan være mulighed for kontamination.

### Forsigtighedsregler:

- Krydskontamination: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret tilbehør skal bortskaffes. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

### Forholdsregler:

- Anvend ALL-BOND UNIVERSAL eller ALL-BOND 3 straks efter dispensering i blandeskålen. Længerevarende eksponering for luft og lys kan medføre, at opløsningsmidlet fordampes og adhæsivet bliver tykkere.
- Undgå kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forårsage sensibilisering af huden på følsomme personer. Ved kontakt vaskes huden med sæbe og vand.
- Anvend ikke peroxid-, EDTA- eller eugenolholdige materialer før den adhæsive procedure, da disse materialer vil hæmme bindingen.
- Idet keramik og porcelæn varierer, er det vigtigt at konsultere keramik-/porcelæns producenten eller dit laboratorium for instruktion i korrekt overfladebehandling og præparationsdesign forud for brug af **CHOICE 2**.
- Den lysende spids på den dentale lyspolymeriseringslampe skal holdes så tæt og så lodret som muligt op til resinoverfladen. Hvis resinover fladen, der skal lyspolymeriseres, er stor, anbefales det at opdele området i flere sektioner, hvorefter hver sektion lyspolymeriseres separat.
- Hvis der er blevet anvendt materialer, som indeholder ZOE, på tandstrukturen indenfor 2-3 uger, skal tandoverfladen rengøres med et pas sende slibemiddel inden anvendelse af adhæsivet.
- Ved utilstrækkelig lufttørring af adhæsivet fordampes opløsningsmidlet ikke, hvilket kan resultere i nedsat bindingsstyrke og postoperativ følsomhed.
- UNI-ETCH®\* skal holdes væk fra direkte sollys.
- Lyspolymerisering med lav lysintensitet forårsager dårlig binding.
- Overdreven ansamling af adhæsivet kan påvirke placeringen af den endelige restaurering.
- Se etiketterne for de individuelle komponenter for specifikke udløbsdatoer.
- Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
- Sikkerhedsdatablad findes på [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com)

## BRUGSANVISNING

### BONDING AF FACADER:

### PRÆPARATION og AFPRØVNING AF RESTAURERING:

#### A. PORCELÆNS- ELLER LITHIUM-DISILIKAT FACADER

1. Sørg for, at porcelænsfacaden er blevet ætset på passende vis, eller æts facaden i henhold til producentens anvisninger med fluorbrintesyre (f.eks. 9,5 % PORCELAIN ETCHANT).
2. Pensl 1-2 lag silan (ved brug af BIS-SILANE 2-Part Porcelain Primer blandes del A og B i forholdet 1:1) på indersiden af facaderne. Vent 30 sekunder og lufttør.

**BEMÆRK:** Fladen af den primede porcelæn vil have samme udseende før og efter silanisering.

3. Rengør tandpræparationen med en opslæmning af pimpsten, skyl og tør.
4. Afprøv de silan-dækkede facader på tænderne for at sikre, at de passer. Den ønskede farve af **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** påføres facaderne, og de sættes forsigtigt på tænderne.

**BEMÆRK:** TRY-IN PASTE vil ikke størkne og vil matche den tilsvarende cementeringscement.

5. Når den ønskede farve af **CHOICE 2** er bestemt, fjernes facaden, og både tanden og facaden skylles med vand. Facaden bør skylles omhyggeligt med vand (eller ideelt rengøres med ultralyd i destilleret vand eller ethanol/isopropylalkohol i 2-3 minutter og derefter tørres).

## B. KOMPOSIT FACADER

1. Rengør tandpræparationen med en opslæmning af pimpsten, skyl og tør.
2. Afprøv kompositfacaderne på tænderne for at sikre, at de passer. Den ønskede farve af **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** påføres facaderne, og de sættes forsigtigt på tænderne.  
**BEMÆRK:** TRY-IN PASTE vil ikke størkne og vil matche den tilsvarende cementeringscement.
3. Når den ønskede farve af **CHOICE 2** er bestemt, fjernes facaderne, og både tanden og facaden skylles med vand. Facaden bør skylles omhyggeligt med vand (eller ideelt rengøres med ultralyd i destilleret vand eller ethanol/isopropylalkohol i 2-3 minutter og derefter tørres).
4. Sandblæs facadens indvendige flade let i 1-2 sekunder. Skyl og tør.

### **FORBEREDELSE AF TAND:**

1. Rengør den præparerede tand med en opslæmning af pimpsten. Skyl og tør.
2. Isolér de præparerede tænder (ideelt to ad gangen) med mellemlægsmateriale eller mylarbånd.
3. Æts emalje og dentin med UNI-ETCH (32 % fosforsyre) i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt, og fjern overskydende vand, men undlad at udtørre. Præparationen skal være synligt fugtigt.
4. Påfør adhæsiv iht. producentens anvisninger:  
**BRUGERE AF ALL-BOND 3:** Bland del A og B i forholdet 1:1, og påfør 1-2 lag efter hinanden på præparationen. Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt, så opløsningsmidlet fordamper. Fladen skal se skinnende ud, men hvis det ikke er tilfældet, skal der påføres endnu et lag ALL-BOND 3 og lufttørres. Lyspolymeriser i 10 sekunder.  
**BRUGERE AF ALL-BOND UNIVERSAL:** Applicér to separate lag ALL-BOND UNIVERSAL, og skrub præparationen med en mikrobørste i 10-15 sekunder efter hvert lag. Der må ikke lyspolymeriseres mellem lagene. Få overskydende opløsningsmiddel til at fordampe ved at lufttørre omhyggeligt med en luftsprøjte i mindst 10 sekunder. Der må ikke forekomme synlig bevægelse af adhæsivet. Overfladen bør have et ensartet, skinnende udseende, men hvis dette ikke er tilfældet, skal der påføres endnu et lag ALL-BOND UNIVERSAL og lufttørres. Lyspolymeriser i 10 sekunder.
5. Fjern mellemlægsmaterialet eller mylarbåndene.

### **CEMENTERING:**

1. Påfør et meget tyndt lag HEMA-fri resin som f.eks. PORCELAIN BONDING RESIN\* på facadens indvendige flade og UNDLAD AT LYSPOLYMERISERE.
2. Påfør facadens indvendige flade en rigelig mængde af den valgte farve **CHOICE 2** facadecement
3. I det der arbejdes parvis, anbringes forsigtigt en facade ad gangen og begge facader føres på plads med passivt tryk.
4. Lyspolymeriser hver af dem i 3-5 sekunder for at sætte facaderne på plads.
5. Fjern den overskydende cement.
6. Lyspolymeriser hver facade i 40 sekunder lingualt og 40 sekunder facialt.

**HYGIEJNE:** Sæt luer-lock hættten på sprøjten igen. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdækning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjterne under behandling.

**BORTSKAFFELSE:** Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

**OPBEVARING:** Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTI:** BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsligtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

\* CHOICE og BIS-SILANE er varemærker tilhørende BISCO, Inc.

ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL og UNI-ETCH er registrerede varemærker tilhørende BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT og PORCELAIN BONDING RESIN er produceret af BISCO, Inc.

▲ ΔE < 2 kan ikke opfattes af det menneskelige øje.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
www.bisco.com

**EC REP** BISCO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92