

Broshurë teknike

ADINOL-RAPID 2H

Përsheptues i mpiksjes së betonit

Përshkrimi

Aditiv i lëngshëm që vepron si përsheptues i mpiksjes së betonit. Është formuluar për të rritur forcimin e parakohshëm të betonit gjatë 24 orëve të para.

- Përshepton mpiksjen e parakohshme të betonit pa ndikuar negativisht në fortësinë përfundimtare.
- Rrit para kohe fortësinë e betonit (<24 orë).
- Mundëson heqjen e parakohshme të armaturave prej dërrase dhe formave për derdhje.
- Nuk krijon flluska ajri në masën e betonit.
- Nuk përmban klorure dhe përbërës të tjerë gërryes.
- Mund të përdoret në të gjitha llojet e çimentos Portland.

Certifikuar si përsheptues i mpiksjes së betonit EN 934-2: T7, Certifikata Nr. 0906-CPR-02412007/01.

Fushat e përdorimit

ADINOL-RAPID 2H rekomandohet për përdorim në beton ku është i nevojshëm rregullimi i përsheptuar dhe kohët e mpiksjes, veçanërisht në temperatura të ulëta, për heqjen e armaturave në betonin e derdhur paraprakisht (parafabrikat), në riparimet në autostrada etj.

Të dhënat teknike

Ngjyra:	E verdhë e errët
Densiteti:	1,33 - 1,39 kg/litër
pH:	9,00 ± 1,00
Përmbajtja maks. e klorurit:	pa klorur
Përmbajtja maks. alkaline:	≤ 4,0% sipas peshës

Udhëzimet e përdorimit

ADINOL-RAPID 2H shtohet:

- Në ujin e përzierjes gjatë përgatitjes së betonit.
- Në përzierjen e gatshme, pikërisht para se ajo të përdoret. Në këtë rast, është e nevojshme që përzierësja të rrotullohet për 4-5 minuta për të arritur shpërndarjen uniforme të ADINOL-RAPID 2H në përzierje.

Dozimi

1,0-2,0 kg për 100 kg çimento, në varësi të efektit të dëshiruar.

Amballazhimi

ADINOL-RAPID 2H ofrohet në bidonë plastikë 5 kg dhe 20 kg, në fuçi 290 kg dhe në depozita 1400 kg.

Magazinimi

Afati i ruajtjes për përdorim në bidonë të izoluar dhe në ambiente të mbrojtur nga ngrica është minimumi 18 muaj.

Shënime

Rezultati final ka mundësi që të jetë i ndryshëm, në varësi të llojit të çimentos dhe të temperaturës së betonit dhe të mjedisit.

ADINOL-RAPID 2H



0906

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID 2H/1629-03

ADINOL-RAPID 2H

Hardening accelerating concrete admixture
EN 934-2: T7

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: $\leq 4,0$ % by weight

Corrosive behavior: Contains the following
components from EN 934-1:2008 Annex A.2:

Nitrates and Thiocyanates

Dangerous substances: compliance

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

ZYRAT QENDRORE – FABRIKA:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Faks: +30 2310 576 029

www.isomat.al e-mail: support@isomat.eu